

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: CEM II/A-M(S-LL) 52,5 R

zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012

Średnia za miesiąc: Październik

2024 rok

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	-----------------	--------	--

### 1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

<b>Wytrzymałość na ściskanie</b>			
•wczesna po 2 dniach	MPa	39,1	≥ 30
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	64,7	≥ 52,5
<b>Początek czasu wiązania</b>	min	198	≥ 45
<b>Stołość objętości (rozszerzalność)</b>	mm	0,75	≤ 10
<b>Zawartość siarczanów (jako SO<sub>3</sub>)</b>	%	3,06	≤ 4,0
<b>Zawartość chlorków</b>	%	0,032	≤ 0,1
<b>Strata prażenia <sup>a)</sup></b>	%	-	-
<b>Pozostałość nierozpuszczalna <sup>a)</sup></b>	%	-	-

### 2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

<b>Koniec czasu wiązania</b>	min	234	-
<b>Powierzchnia właściwa wg Blaine'a</b>	cm <sup>2</sup> /g	5454	-

a) tylko dla CEM I i CEM III  
Kierownik Jakości  
  
Krzysztof Kotwica

.....  
pieczęćka/podpis