

**KUJAWY CEMENT
PLANT IN BIELAWY****Holcim Polska S.A.**
Cementownia Kujawy
Doradztwo Technicznetel.: (52) 58 65 000, fax: (52) 58 65 011
tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 531**ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU**Rodzaj cementu: **CEM II/B-V 32,5R**
CEM II/B-V 32,5R-HSR/NA**zg. z normą EN 197-1:2012**
zg. z normą PN-B-19707:2013-10Średnia za miesiąc: **Wrzesień 2024**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: EN 197-1:2012	Wymagania normowe wg: PN-B-19707:2013-10
--	-----------------	--------	-------------------------------------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie				
•wczesna po 2 dniach	MPa	19,1	≥ 10	-
•normowa po 28 dniach <small>(wynik z poprzedniego miesiąca)</small>	MPa	46,1	≥ 32,5 i ≤ 52,5	-
Początek czasu wiązania	min	290	≥ 75	-
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,5	≤ 10	-
Zawartość siarczanów jako SO ₃	%	2,48	≤ 3,5	-
Zawartość chlorków Cl ⁻	%	0,068	≤ 0,10	-
Zawartość alkaliów jako Na ₂ O _{eq}	%	1,07	-	<1,50
Straty prażenia ^{a)}	%	-	-	-
Zawartość popiołów lotnych	%	>25	-	>25

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Laserowy pomiar wielkości cząsteczek udział poniżej 8 µm/32 µm	%	33/71	-	-
--	---	-------	---	---

a)tylko dla CEM I i CEM III

*Anna Kozłowska*Kierownik Jakości
Kozłowska
Cementownia Kujawy w Bielawach.....
pieczętka/podpis**Holcim Polska S.A.**ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz
NIP: 526-10-60-765, REGON: 011843520
KRS: 0000062569 (Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS)
Kapitał akcyjny: 811.329.500 opłacony w pełni, nr rejestracyjny BDO 000001937

www.holcim.pl