

HOLCIM POLSKA S.A.

ul. Warszawska 110

28-366 Małogoszcz

Cementownia Małogoszcz

tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 001

Doradztwo Techniczne

tel.: (41) 24 87 532, fax: (41) 24 87 531

www.holcim.pl

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM II/B-V 42,5R**zgodnie z normą **PN-EN 197-1:2012**Średnia za miesiąc: **lipiec****2024 rok**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: PN-EN 197-1:2012
--	-----------------	--------	--

1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Właściwość	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe
Wytrzymałość na ściszenie			
•wczesna po 2 dniach	MPa	27,1	≥ 20
•normowa po 28 dniach (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	57,5	≥ 42,5 ≤ 62,5
Początek czasu wiązania	min	234	≥ 60
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0,60	≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO₃)	%	2,62	≤ 4,0
Zawartość chlorków	%	0,048	≤ 0,1
Strata prażenia^{a)}	%	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna^{a)}	%	-	-

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Koniec czasu wiązania	min	301	-
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	4514	-

a) tylko dla CEM I i CEM III

Kierownik Jakości

Kotwica
Krzysztof Kotwica.....
pieczęćka/podpis