

**KUJAWY CEMENT  
PLANT IN BIELAWY**

Holcim Polska S.A.  
Cementownia Kujawy  
Doradztwo Techniczne

tel.: (52) 58 65 000, fax: (52) 58 65 011  
tel.: (41) 24 87 533, fax: (41) 24 87 531

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu: **CEM IV/B(V) 42,5N-LH**  
**CEM IV/B(V) 42,5N-LH/NA**

zg. z normą EN 197-1:2012  
zg. z normą PN-B-19707:2013

Średnia za miesiąc: **Sierpień 2024**

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania normowe wg: EN 197-1:2012	Wymagania normowe wg: PN-B-19707:2013-10
--	-----------------	--------	-------------------------------------	--

### 1. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (normowe)

Wytrzymałość na ściskanie				
•wczesna po 2 dniach	MPa	21,7	≥ 10	-
•normowa po 28 dniach	MPa	52,7	≥ 42,5 i ≤ 62,5	-
<small>(wynik z poprzedniego miesiąca)</small>				
Początek czasu wiązania	min	310	≥ 60	-
Stołość objętości (rozszerzalność)	mm	0	≤ 10	-
Zawartość siarczanów jako SO <sub>3</sub>	%	2,05	≤ 3,5	-
Zawartość chlorków Cl <sup>-</sup>	%	0,056	≤ 0,10	-
Zawartość alkaliów jako Na <sub>2</sub> O <sub>eq</sub>	%	1,33	-	<1,50
Straty prażenia <sup>a)</sup>	%	-	-	-
Pozostałość nierozpuszczalna	%	-	-	-
Pucolanowość <sup>b)</sup>	-	pozytywny	wynik pozytywny	-
Ciepło hydratacji po 41 h <sup>c)</sup>	J/g	262	≤ 270	-

### 2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Lasery pomiar wielkości cząsteczek udział poniżej 8 µm/32 µm	%	41/87	-	-
--	---	-------	---	---

a) tylko dla CEM I i CEM III

b) tylko dla CEM IV/B

c) tylko dla cementów powszechnego użytku o niskim cieple hydratacji „LH”

*Anna Kozłowska*

Kierownik Jakości  
Cementownia Kujawy w Bielawach

.....  
pieczęć/podpis

Holcim Polska S.A.

ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz  
NIP: 526-10-60-765, REGON: 011843520  
KRS: 0000062569 (Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS)  
Kapitał akcyjny: 811.329.500 opłacony w pełni, nr rejestracyjny BDO 000001937

www.holcim.pl